



## Fästmassor

	Kakel	Klinker	Glas-mosaik	Glas-block	Golv	Vägg	Utomhus	Typ av underlag	Gipsskiva	Spånskiva	Keramik/målade ytor	Primning med FB5 erfordras	Anmärkning
Höganäs <b>Fästbruk FB1000</b>		●			●		●	●					För plattor >250x250 mm, natursten och fallbyggnad.
Höganäs <b>FlytFix FB1100</b>		●			●		●	●				●	
Höganäs <b>FlytFix FB1200</b>		●			●		●	●				●	
Höganäs <b>Fästmassa FB2000</b>		●			●	●	●	●			●		Speciellt lämplig för golvvärme och plattor med mycket tätt gods.
Höganäs <b>KakelFix FB11</b>	●					●		●	●				
Höganäs <b>RotFix FB13</b>	●	●			●	●	●	●	●		●		Lämplig för golvvärme. Vid användning i våtrum, se särskilda anvisningar.
Höganäs <b>SnabbRotFix FB14</b>	●	●			●	●	●	●	●		●		Snabbhärdande.
Höganäs <b>KakelLim FB15</b>	●	●				●		●	●				
Höganäs <b>VitFix FB17</b>	●	●	●		●	●	●	●	●				
Höganäs <b>Fint Byggspackel FB4500</b>					●	●	●	●					Snabbhärdande.
Höganäs <b>Grovavjämning FB5000</b>				●	●	●	●	●				●	
Höganäs <b>Golvspackel FB6000</b>					●			●	●	●	●	●	

## Fogbruk



	Kakel	Klinker	Golv	Vägg	Anmärkning
Höganäs <b>KlinkerFog</b> FB20 Grå, FB225 Ljusgrå, FB200 Mellangrå, FB23 Mörkgrå, FB19 Beige, FB21 Brun		●	●	●	FB20 även för utomhusanvändning. FB 21 Brun och FB 23 Mörkgrå skall ej användas till ljusa, oglaserade plattor. Fogbredder mellan 4 och 9 mm.
Höganäs <b>FlytFog</b> FB33 Grå, FB34 Mörkgrå, FB35 Mellangrå		●	●		Även för utomhusanvändning. Tål intensivt slitage, vattenspolning och högttrycksrengöring. Snabbhärdande. Fogbredder mellan 3 och 10 mm.
Höganäs <b>KakelFog</b> FB24 Vit, FB27 Grå, FB25 Ljusgrå, FB26 Mörkgrå, FB30 Beige	●	●	●	●	Ej hårt golvsitage. Vit fog smutskänslig vid användning på golv. Fogbredder mellan 2 och 6 mm.
Höganäs <b>Sanitetssilikon</b> FB100 Vit, FB101 Grå, FB106 Ljusgrå, FB102 Mellangrå, FB103 Beige, FB105 Transparent, FB107 Mörkgrå	●	●	●	●	Ej hårt golvsitage.

## Dispersioner



Höganäs <b>Primer FB5</b>	Primer vid spackling, cementbaserade fästmassor samt förbehandling till tjockflytande tätskikt.
Höganäs <b>Tätmembran FB7</b>	Tjockflytande tätskikt. Uppfyller täthetsklass VTv och VTg.
Höganäs <b>Fuktskydd FB9</b>	Tunnflytande tätskikt. Endast för skivmaterial på vägg.

## Åtgång, Fästmassor (kg/m<sup>2</sup>)



		Höga nabbar el. storformat	Slät baksida kavel/mosaik	Slät baksida klinker	Slätnabbad baksida	Räfflad baksida	Materialåtgång spackelmassor
Höganäs Fästbruk FB 1000	Golv	7,0 (FB89)	—	5,0 (FB123/383)	5,0 (FB123/383)	5,0 (FB123/383)	—
Höganäs FlytFix FB 1100	Golv	6 - 9 kg/m <sup>2</sup> , beroende på vilken spackel som används (se under "Spacklar och blad")					—
Höganäs FlytFix FB 1200	Golv	6 - 9 kg/m <sup>2</sup> , beroende på vilken spackel som används (se under "Spacklar och blad")					—
Höganäs Fästmassa FB 2000	Golv/vägg	6,5 (FB125)	4,5 (FB123/383)	4,5 (FB123/383) (6,5 vid dubbellimning)	4,5 (FB123/383) (6,5 vid dubbellimning)	4,5 (FB123/383) (6,5 vid dubbellimning)	—
Höganäs KakelFix FB 11	Vägg	—	3,1 (FB121/381)	—	3,3 (FB122/382)	—	—
Höganäs RotFix FB 13	Golv Vägg	6,5 (FB125) —	3,1 (FB121/381) 3,1 (FB121/381)	4,5 (FB123/383) 4,5 (FB123/383)	4,5 (FB123/383) 3,3 (FB122/382)	4,5 (FB123/383) 4,5 (FB123/383)	—
Höganäs SnabbRotFix FB 14	Golv Vägg	6,5 (FB125) —	3,1 (FB121/381) 3,1 (FB121/381)	4,5 (FB123/383) 4,5 (FB123/383)	4,5 (FB123/383) 3,3 (FB122/382)	4,5 (FB123/383) 4,5 (FB123/383)	—
Höganäs KakelLim FB 15	Vägg	—	2,2 (FB120/380)	2,2 (FB120/380)	3,0 (FB121/381)	3,0 (FB121/381)	—
Höganäs VitFix FB 17	Golv Vägg	6,5 (FB125) —	3,1 (FB121/381) 3,1 (FB121/381)	4,5 (FB123/383) 4,5 (FB123/383)	4,5 (FB123/383) 3,3 (FB122/382)	4,5 (FB123/383) 4,5 (FB123/383)	—
Höganäs Fint Byggspackel FB4500	Golv Vägg	—	—	—	—	Skiktjocklek 0-20 mm/skikt, kg/m <sup>2</sup> och mm skiktjocklek	1,7
Höganäs Grovavjämning FB5000	Golv	—	—	—	—	Skiktjocklek 20-100 mm/skikt, kg/m <sup>2</sup> och mm skiktjocklek	1,9
Höganäs Golvspackel FB6000	Golv	—	—	—	—	Skiktjocklek 2-50 mm/skikt, kg/m <sup>2</sup> och mm skiktjocklek	1,7

## Spacklar och blad

Höganäs Spackel FB120 el. FB380 (6 mm)

Höganäs Spackel FB121 el. FB381 (8 mm)

Höganäs Spackel FB122 el. FB382 (10 mm)

Höganäs Spackel FB123 el. FB383 (12 mm)

Höganäs Blad FB89 (18 mm)

Höganäs Blad FB125 (8x8x20) (för FB1100/1200 se tabell nedan)

Tandning, mm	Plattstorlek, mm	Åtgång, kg/m <sup>2</sup>
10/20 • FB385	< 300x300	6
12,5/20 • FB386	> 300x300 < 450x450	7,5
15/20 • FB387	> 450x450	9

Höganäs Tandspackel FB119 (kombination av FB120, 121, 122 och 123)

## Åtgång, Fogbruk (kg/m<sup>2</sup>)



Plattformat	Klinkerplattor 5 mm fog	Kakelplattor 3 mm fog	Plattformat	Klinkerplattor 5 mm fog	Kakelplattor 3 mm fog	Plattformat	Klinkerplattor 5 mm fog	Kakelplattor 3 mm fog
95x95x12	2,5	—	147x147x5,5	—	0,4	200x200x7	0,7	0,4
97x97x6/7	1,2	0,6	150x150x5	—	0,4	200x250x8	—	0,4
96x196x7	1,1	0,5	150x200x6/7	—	0,4	250x250x7	0,6	0,3
95x195x12	1,9	—	195x195x12	1,3	—	200x300x7,5	0,6	0,3
120x120x12	2,0	—	195x195x15	1,6	—	291x291x12	1,5 <sup>(9 mm fog)</sup>	—
146x146x7	—	0,5	196x196x7/8	0,7	0,4	333x333x8/9	0,6	0,3

## Åtgång, Dispersioner



	Förbehandling, golv/vägg, lit/m <sup>2</sup>	Tätskikt, lit/m <sup>2</sup> kg/m <sup>2</sup>	Priming vid spackling av golv, lit/m <sup>2</sup>
Höganäs Primer FB5	Golv 0,1 Vägg 0,2	—	0,1 - 0,2
Höganäs Tättmembran FB7	—	Golv 1,7 Vägg 1,0	—
Höganäs Tättmembran FB7 på träbaserat underlag	—	—	Golv 2,1
Höganäs Fuktskydd FB9	—	Vägg 0,2	—